

Español

Producto Papel estucado arte brillante exento de pasta mecánica con alta resistencia a la tracción

Color Blanco

Utilización Para etiquetas que requieran una excelente definición de imagen y realce de impresión. Para máquinas de impresión y conversión a alta velocidad.

Imprimabilidad Adecuado para impresión en flexografía y tipografía (todas las variantes), offset convencional y UV, serigrafía, hot stamping y transferencia térmica. Imprimible también en laser y toner seco

English

Product Art gloss coated woodfree paper with high tensile strength

Colour White

Uses Top quality labels for multicolour printing with high tensile strength

Printing Process Suitable for printing in all types of flexo and letterpress systems, conventional and UV offset, screen printing, hot stamping and thermal transfer. It can be printed in laser and dry toner.

Français

Produit Papier couché art brillant sans pâte mécanique avec une haute résistance à la traction

Couleur Blanc

Application Pour les étiquettes qui requièrent une excellente définition d'image et une mise en valeur du rendu d'impression. Pour les imprimantes à haute vitesse.

Impression Adéquat pour l'impression flexographie et typographie (toutes les variantes), offset conventionnel y UV, sérigraphie, hot stamping et transfert thermique. Imprimible aussi en laser y toner sec .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Unidades Units Unités	Norma Norm Norme	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
80	g/m2	ISO 536	80	±4%
<i>Espesor - Thickness - Épaisseur</i>	μ	ISO 534	65	±5
<i>Lisura Bekk-Bekk smoothness- Lisure Bekk</i>	s	ISO 5627	1500	
<i>Brillo papel - Paper gloss - Brillance papier</i>	%	TAPPI T480 om-93	72	±5
<i>Blancura - Brightness - Blancheur</i>	%	ISO 11475	117	±3
<i>Opacidad - Opacity - Opacité</i>	%	ISO 2471	87	-2
225	g/m2	ISO 536	225	±4%
<i>Espesor - Thickness - Épaisseur</i>	μ	ISO 534	165	±4
<i>Lisura Bekk-Bekk smoothness- Lisure Bekk</i>	s	ISO 5627	500	
<i>Brillo papel - Paper gloss - Brillance papier</i>	%	TAPPI T480 om-93	76	±5
<i>Blancura - Brightness - Blancheur</i>	%	ISO 11475	122	±4
<i>Opacidad - Opacity - Opacité</i>	%	ISO 2471	98	-2

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

CERTIFICACIÓN / CERTIFICATIONS / CERTIFICATION

BfR XXXVI Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

EN 71/3 Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

EN 1230: 1993 Análisis sensorial / Sensory analysis / Analyse sensorielle

2004/12/CE Envases y Residuos de Envases / Packaging and packaging waste / Emballage et résidus d'emballage

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation

