

ADESTOR_ Térmico Eco Thermal Eco Thermique Eco



Español

- Producto** Papel térmico no protegido con imagen en negro de gran nitidez. Para utilizar en cabezales térmicos.
- Color** Blanco
- Utilización** Para aplicaciones en productos que se encuentran en ambientes secos como el pesado de frutas y verduras, marcado de alimentos, código de barras, expediciones y transportes.
- Imprimabilidad** Apto para impresión flexo, UV y base agua e impresión offset UV. Necesario consultar las tintas adecuadas. Para conseguir óptimos resultados de impresión se recomienda siempre hacer ensayos cuando se selecciona una nueva calidad de tinta.

English

- Product** Non top-coated standard sensitive paper. To be used in thermal heads.
- Colour** White
- Uses** Variable information labelling in dry environments: POS price marking, barcodes, shipping forms etc.
- Printing Process** Suitable for printing in offset, UV letterpress and water-based flexo. Information on inks available on request. For best printing results is recommend to always have printing trials when selecting a new ink.

Français

- Produit** Papier thermique non protégé avec des images en noirs et blancs d'une grande netteté. Pour utiliser dans les têtes d'impression thermique.
- Couleur** Blanc
- Application** Pour les applications sur produits qui se trouvent dans des ambiances sèches tel que le pesage de fruits et légumes, marquage d'aliments en conserve, codes-barres, expéditions et transports.
- Impression** Apte pour l'impression flexo, UV et à base aqueuse, l'impression offset UV. Il est nécessaire de consulter les encres adéquates. On recommande de faire des essais quand on sélectionne une nouvelle encre afin d'obtenir les mieux résultats d'impression.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propiedad Property Propriété	Norma Norm Norme	Unidades Units Unités	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m ²	74	71-77
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	μ	82	77-87
Blancura Brightness Blancheur	ISO/DIS 11475:1997	° CIE	115	±5
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk	ISO 5627	s	≥200	
Densidad óptica de color Optical colour desnity Densité optique de couleur	-	Macbeth RD 914	≥1,10	

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **20-06-2009** / Last updated **20-06-2009** / Dernière actualisation **20-06-2009**

DURABILIDAD / SHELF LIFE / DURABILITÉ

Hasta 2 años almacenado en su embalaje original, en un lugar oscuro con una HR de 50% y una temperatura inferior a 25°C
Up to 2 years if kept wrapped under temperature below 25°C and relative humidity of 60%
Jusqu'à 2 ans stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sombre avec une HR de 50% et température inférieure à 25°C

CERTIFICACIÓN / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

BfR XXXVI Usos Alimentarios / Alimentary Uses / Contacte alimentaire

EN 71/3 Seguridad en juguetes / Toy safety / Sécurité en jouets

2004/12/CE Envases y Residuos de Envases / Packaging and packaging waste / Emballage et residus d'emballage

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation



TORRASPAPEL, S.A.
Llull, 331 - 08019 Barcelona
www.torraspapel.com