

UMKA PAK GD3

Technical Specification Technische Werte Tehnička Specifikacija

Grammage Gewicht Gramatura	Thickness Dicke Debljina	Stiffness / Steifigkeit / Krutost	
		LW5 ⁰	
		mNm	
g/m ²	mm	md / längs / ds	cd / quer/ps
230	0,280	9,1	4,0
250	0,310	12,7	5,0
280	0,355	18,4	7,4
300	0,385	22,4	9,5
320	0,410	27,9	11,4
350	0,445	35,9	14,4
400	0,520	51,7	20,3
450	0,585	70,3	30,0

Testing method / Meßmethode/ Metod testiranja	Tolerances / Toleranzen / Tolerancija
Brightness / Weißgrad / Belina:	ISO 2470 78 ±1%
Grammage / Gewicht / Gramatura:	ISO 536 +/-2%
Thickness / Dicke / Debljina:	ISO 534 +/-5%
Stiffness / Steifigkeit / Krutost:	DIN 53121 -15%
Testing climate / Prüfklima / Uslovi testiranja:	23 (±1) ⁰ C 50(±2)%rh

Valid from 04/2009

Umka AD Beograd, 13. Oktobra 1,11260 Umka
Tel: +381 11 36 02 600, Fax: +381 11 8026 995
Email: salest@umka.rs <http://www.umka.rs>

All figures mentioned above may be subject to technical changes.
Alle hier angegebenen Werte sind vorbehaltlich technischer Änderungen.
Proizvođač zadržava pravo da menja tehničku specifikaciju.