

Specifikacija papirja / Papierspezifikation / Paper Specification

TS – 1. 8. 2011

Parameter	Vrsta papirja	55	60	68	70	78	80	90	100	110	120	Toleranca Toleranz Tolerance
	Norm Standard											
Gramatura Flächengewicht Grammage [g/m ²]	ISO 536	55	60	68	70	78	80	90	100	110	120	± 2
Spec. volumen Spez. Volumen Spec. volume [cm ³ /g]	DIN 53105	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	± 0,05
Gladkost Bendtsen Glätte Bendtsen Smoot.Bendtsen [ml/min]	ISO 8791-2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	± 50
CIE Belina CIE Weissgrad CIE Brightness [%]	ISO 11475 (D65/10°)	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	± 3
Opaciteta Opazität Opacity [%]	ISO 2471	86	87	89	90	92	93	95	96	97	98	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo brez predhodne najave.

Die obigen genannten Parameter gelten als Richtwerte und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Given values can be used as guide values only and can be changed without prior notice.



SORA press